

Műszaki Adatlap

HARZO Késtapasz

Fehér színű, vízzel hígítható, akrilbázisú, közömbös szagú, homogén diszperziós krémszerű massa, beltéri és kültéri felületekre.

Alkalmazás: Arra az esetre, ha tükörsima felületet szeretnének készíteni mázolás vagy egyéb festés elé, az anyagot nullára visszاسímítva. Továbbá tökéletesen javít kisebb karcokat is. Alkalmazható fa és festett fa bútorok, polisztirol, kerámia, alumínium, laminált bútortalap valamint hordképes festett, lakkozott felületekre, betonra, vakolatra stb. Jól csiszolható! Durvább hibák javítására alkalmazza a HARZO Fix kiegyenlítő és tömítő anyagot, vagy a HARZO Fix Javítótapaszt!

Kiszérelés: 250 gr / 750 gr / 3 kg. Műanyag tégelyben.

Összetétel: Acrylat-diszperzió, töltőanyagok, glikol-éterek, víz, alifás vegyületek, additív anyagok, konzerválószerke.

Sűrűség.20°C : 0.901 g/cm³

Vízgőz áteresztő képesség: kb. 250 gr/m²/nap

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! **FAGYVESZÉLYES!**

Alap: Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani.

Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni. Vakolt, gipszelt, beton, illetve nedvszívó alapokra javasolt mélyalapozók alkalmazása is.

Nem nedvszívó alapokat nem kell külön alapozni! Viszont alaposan zsírtalanítani kell, majd tiszta vízzel le kell mosni a zsírtalanító anyagot és gondosan szárazra kell törölni a felületet.

MŰANYAG felületek esetében (a műanyagok különböző kémiai összetétele végett) a zsírtalanítás után, minimum tenyérynél felületen próba javítással a száradás kivárása mellett érdemes meggyőződni a HARZO Késtapasz megfelelő megtapadásáról. Amennyiben ezt nem tartja megfelelőnek, csiszolópapírral (kb. 80-120-as) kell megcsiszolni a műanyag felületét, majd alaposan portalanítani, nedves ronggyal majd szárazzal áttörölni. Ezek után következhet a HARZO Késtapasz felhordása.

Feldolgozás: Alapos felkeverés után, rozsdamentes szerszámokkal, glettvassal, spaklival stb. Több rétegben.

Száradási idő: Az alapok szívóképességétől, a feldolgozás rétegvastagságától, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 2-8 óra. Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

Kiadósság: Rétegvastagságtól függően kb. 0,05-0,2 kg / m² / réteg

Hígítás: Hígítani nem ajánlott.

Műszaki Adatlap

HARZO Késtapasz

Színezés: Vizes bázisú kézi színező pasztákkal, kis mértékben.

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Óvintézkedések:

P102Gyermekektől elzárva tartandó.

P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.
EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

A terméket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft

2234. Maglód, Ady E u 25.

Adószám: 25831355-2-13

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610

E-mail: harzo.eu@gmail.com

Internet: www.harzo.hu