

Műszaki Adatlap

HARZO Fal Lazúr díszítő és impregnáló anyag

Tejszerű folyadék, felhordás után színtelenné váló, közömbös szagú vizes bázisú impregnáló és díszítő lazúr.

Alkalmazás: Belső térben használható sima vagy rusztikus falfelületeken, festett felületeken vagy HARZO 3, HARZO 3 plussz, HARZO Kristály anyagokból kialakított mintázatokon megszínezve, további díszítés céljából. A HARZO Lazúr egy áttetsző speciális fallazúr, amely megszínezve színjátékos hatást eredményez. Színtelen formájában festett falak impregnálására, megvédésére alkalmazható.

A HARZO Lazúrral kezelt felületek A4-es vegyszer ellenállósággal rendelkeznek. Alkalmazásával mosható, könnyen tisztántartható felületet kapunk.

Kiszérelés: 250 ml / 1 liter / 2,5 liter / 5 liter, fém tégelyben.

Összetétel: polimer diszperzio, töltőanyagok, glikol-éterek, víz, alifás vegyületek, aditív anyagok, konzerválószerke.

Sűrűség.20°C: 1,05 – 1,15 g/cm³

Vízgőz áteresztő képesség: 100-120 gr/m²/nap

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! FAGYVESZÉLYES!

Alap: Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani.

Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni. A megfelelő alap minden esetben egyszínű fehér vagy színes festett vagy struktúr festékekkel festett legyen. A szívóképeség csökkentése céljából igény szerint a színtelen HARZO Lazúrral (kb. 40 % víz hozzáadásával, alaposan elkeverve) elő lehet alapozni. Ez az előalapozás egyszerűbbé teszi a díszítés további folyamatát.

Feldolgozás: Alapos felkeverés után felhordható ecsettel, hengerrel, szórópisztollyal, különböző díszítő szerszámokkal és a hozzájuk tartozó technikákkal. Ízlésüknek megfelelően a felhengerezés után fugázó gumilapát segítségével is eldolgozható, vagy szivaccsal, tengeri szivaccsal és számtalan eszközzel ötletszerűen, kreatívan tovább díszíthető.

FONTOS: A HARZO Lazúr száradási ideje alatt a maszkoló szalagokat NE távolítsa el, csak a teljes száradás után vagy közvetlen a felkenés után, kb. 15 percen belül. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a munkafelület, mert a száradási idő alatt felhúzhatja a félig száraz alapozó réteget, vagy festékréteget! Teljes száradása után válik ellenállóvá!

Száradási idő: Az alapok szívóképeségétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 20 perc-1 óra. Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C. Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +5 °C.

Műszaki Adatlap

HARZO Fal Lazúr díszítő és impregnáló anyag

Kiadósság: kb. 10-12 m²/liter/réteg

Hígítás: Első rétegnek maximum 10-15% víz, további rétegeknek maximum 5% víz hozzáadása javasolt alapos felkeverés mellett.

Színezés: Színezhető kézi úton bármilyen diszperziós színező pasztával vagy színre kevert diszperziós falfestékkel az NCS vagy RAL színrendszer szerint. Színezése ne legyen erőteljes, mert akkor inkább fedőfestékként fog viselkedni. Ajánlott arány a színre kevert diszperziós falfesték esetében: 1 liter lazúrhoz 0,2 liter színre kevert diszperziós falfestéket öntsön és jól keverje össze. Ez 20%-os aránynak felel meg. Amennyiben színben telítettebb hatást szeretne elérni, úgy a festék mennyiségét óvatosan növelje, de ne menjen 40%-os arány fölé, mert így elveszti lazúros megjelenésének élményét. Javasoljuk, hogy ezekben az esetekben készítsen mintatáblát, így időben és egyszerűen tud változtatni a formákon, színeken és ezután keverje be a teljes anyagmennyiséget!

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz

Óvintézkedések:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

Műszaki Adatlap

HARZO Fal Lazúr díszítő és impregnáló anyag

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

A terméket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft

2234. Maglód, Ady E u 25.

Adószám: 25831355-2-13

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610

E-mail: harzo.eu@gmail.com

Internet: www.harzo.hu